

ナリファイア溶剤系耐火塗料 S605 製品説明書

Nullifire

化工機商事株式会社

川崎市川崎区大川町 2-1

電話 044-329-4460

商品名：ベースコート S605

塗料名：特殊アクリル樹脂 加熱発泡性 耐火塗料

高熱を受けると発泡し、緻密な炭化断熱層を形成して、鉄骨を火災から保護する塗膜を形成します。

常温では全く安定した塗膜です。

ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

特長： 1) 屋外・屋内兼用の鉄骨用耐火塗料です。2) 2時間までの耐火性能があります。

性状： 容姿 一液性 荷姿 25kg缶

光沢無し 比重(20℃) 1.36±0.02

粘度(20℃) 15~20 Pas (20℃) 固形分 68% ± 2%

引火点 30℃ 発火点 527℃ 爆発限界(下限~上限) 0.7~7.0%(容量)

塗装基準 塗装方法 刷毛塗り、ローラー塗り、又はエアレス吹付

希釈率 0~10% 希釈材 キシレン

関連法規 危険物分類 第4類 第2石油類 有機溶剤区分 第2種 有機溶剤含有物

